

GRIPPER_ PVC BIANCO

Italiano

Descrizione Film di vinile monomero flessibile e lucido con buona stabilità dimensionale.

Colore Bianco

Finitura Lucido

Applicazioni Per etichette promozionali in punti vendita, etichette per prodotti e segnali di avvisi.

Stampabilità Adatto per la stampa su flexografica UV, offset convenzionale, tipografica (convenzionale e UV), hot stamping, digitale (inchiostro solvente, ecosolvente e latex).

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità	Norma	Valore	Tolleranza
110	g/m ²	ISO 536	110	104.4 - 115.4
Spessore	µm	ISO 534	80	72-88
Lucido 60°	%	ASTM D 523	>80	≥ 65
Stabilità dimensionale 100°C 10min (long.)	%	ASTM D 1204	-5	5
Stabilità dimensionale 100°C 10min (trav.)	%	ASTM D 1204	-2	± 2
Tensione superficiale	dina/cm	DIN 53364	≥ 36	

Certificati di prodotto

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) secondo la Direttiva 2002/95/CE

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS. I prodotti Adestor, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni PEFC™ e FSC® di Catena di Custodia.

Supporto_Kraft 130

Italiano

Descrizione Carta supporto patinata bianca con una rigidità e stabilità molto alta.
Disponibile con e senza tagli.

Colore Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	130	124,8 - 135,2
Spessore	ISO 534	μ	134	124 - 144
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	≥6,7 / ≥4,3	

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica



Adesivo_PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo permanente acrilico per applicazioni generiche su molti tipi di supporti. Buona aderenza sui materiali leggermente rugosi o curvi.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (<i>Peel 180° 20'/acciaio inox</i>)	FTM 1	gf/cm	500	Min. 320
Tack (<i>Quick Stick acciaio inossidabile</i>)	FTM 9	gf	270	Min. 220
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	65	Min. 40
Temperatura minima di applicazione		°C		+5
Temperatura minima di servizio		°C		-20
Temperatura massima di servizio		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.