

Scheda Tecnica



COMPOSIZIONE

PESO

■ Tipologia standard per angoli di piegatura estremi e uso standard	100 - 140 g/m ²
■ Metalli	270 - 320 g/m ²
■ PU/ Tinte Unite	175 g/m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

	UNITÀ	INDICE
■ Resistenza all'usura superficiale EN 438 - 2,10	Rivoluzioni	≥ 250
■ Resistenza al graffio EN 438 - 2,25	Gradi	3-4
■ Resistenza al caldo secco (Type T 130°C- Type N/P 160°C) *	Gradi	≥ 3
■ Resistenza al vapore acqueo	Gradi	3
■ Resistenza alle macchie **	Gradi	2-3

* Valore considerato come temperatura di contatto

** TEST INTERNO (Vino rosso, vino bianco e olio d'oliva)

N.B. Per favore prendere nota che le caratteristiche e i valori sono indicativi

SPECIFICHE TECNICHE



DIMENSIONE FOGLIO
su richiesta



LARGHEZZA/LUNGHEZZA BOBINA
625-1250 mm / 100 m
1400 mm / 100 m



QUANTITÀ ORDINE MINIMO
100 m per colori standard



STAMPA

- Rilievo a caldo e a freddo
- Lamina a caldo
- Serigrafia
- Flessografia
- Stampa digitale

APPLICAZIONI



PACKAGING DI LUSO

- Box
- Shopper



STAMPA E LEGATORIA

- Diari
- Editoria
- Album fotografici
- Menù



ETICHETTE E CARTELLINI

- Inviti
- Buste
- Etichette di lusso

