

GRIPPER_ CARDBOARD

Italiano

Descrizione Cartoncino patinato con un buon livello di lucentezza e di punto di bianco.

Applicazioni Indicata per quelle applicazioni che richiedono alta qualità di stampa e alta rigidità come giochi e figurine per bambini.

Stampabilità Adatto per la stampa su flexografica (tutte le varianti), tipografica (convenzionale e UV), offset convenzionale, offset UV, serigrafia, hot stamping.

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità	Norma	Valore	Tolleranza
250	g/m2	ISO 536	250	240-260
<i>Spessore</i>	µm	ISO 534	280	263-297
<i>Punto di bianco ISO</i>	%	ISO 2470	87,55	85,8 - 89,3
<i>Planarità</i>	%	TAPPI UM 427	≥ 10	
<i>Rigidità Taber long./trasv.</i>	mN.m	ISO 2493	> 4,93 / > 2,29	

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS. I prodotti Adestor, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni PEFC™ e FSC® di Catena di Custodia.

Supporto_Kraft 90

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata. Buona rigidità e molto stabile nei cambi di umidità ambientale. Disponibile con tagli (senza tagli solo su produzione).

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	90	±4%
Spessore	ISO 534	μ	90	±4
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	5,2 / 2,6	2

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 80

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata con buona planarità. Non adatto per applicazioni automatiche. Disponibile unicamente senza tagli.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	0	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	80	77-83
Spessore	ISO 534	μ	80	78-88

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)
Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3
Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica



Adesivo EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superfici difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà Property Propriété	Norma Norm Norme	Unità Units Unités	Valore Value Valeur	Tolleranza Tolerance Tolérance
Adesione (Peel 180° 20'/acciaio inox) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack (Quick Stick acciaio inossidabile) Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in ² /vetro) Shear (1kg, in ² /glass) Cohésion (1kg, in ² /verre)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		+5
Temperatura minima di servizio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura massima di servizio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI	Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9	Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE	Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.