

Cartoncino dalla superficie levigata, con elevata rigidità ed eccellente brillantezza.

Indicato per

- Packaging secondario
- Farmaceutica e cura della persona
- Cosmetica

Certificazioni:



Il marchio della gestione forestale responsabile

SCHEDA TECNICA

Grammatura	Spessore	Rigidità				
		L&W 5° md	L&W 5° cd	L&W 5°	Taber 15° md	Taber 15° cd
g/m ²	µm/pt	mNm	mNm	$\sqrt{(mdxcd)}$	mNm	mNm
250*	340/13.4	15.4	7.0	10.4	7.5	3.4
300	410/16.1	25.0	11.4	16.9	13.2	6.0
320	435/17.1	31.8	13.3	20.6	16.2	6.8
350	490/19.3	43.0	17.2	27.2	20.6	7.8
400	565/22.2	61.8	24.8	39.1	28.2	11.3
450*	625/24.6	78.7	31.5	49.8	37.9	15.2

* Disponibile solo in formato standard

Proprietà	Valori	Tolleranze	Normative
Lucido fronte (%)	82	-1	ISO 2470-2
Lucido retro (%)	68	+/-2	ISO 2470-2
Grammatura (g/m ²)		+/-2%	ISO 536
Spessore (µm)		+/-5% >350 g/m ² +/- 3%	ISO 534
Rigidità (mNm)		-15%	DIN 53121
Test clima	23° C	+/-1° C	ISO 187
	50%	+/-2° rh	
Riciclabilità	confermata	nella norma	EN 13430
Biodegradabilità	confermata	nella norma	EN 13432

Le tolleranze derivano da misurazioni di fogli casuali e hanno un grado di attendibilità del 95%. La rigidità deve essere misurata su entrambi i lati. Tutti i dati indicati possono essere soggetti a modifiche tecniche.

Stampato su Fizz Gin Tonic