

XTRA PVC ELETTROSTATICO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PVC calandrato polimerico bianco o trasparente con finitura Gloss per l'industria grafica.

Stampa in Offset UV, Serigrafia, Flatbed UV, EcoSolvent e Latex.

Non adesivo, aderisce per effetto elettrostatico e coesivo della superficie di contatto. Applicabile su vetro, plastica e superfici lisce. Applicazione in ambito display per vetrinistica, poster e sticker promozionali.

DATI TECNICI

Technical Data	Unit	clear	white			+ / -	Method
Film Thickness	μ	150	150			3%	measurement
Dimens. Stability	%	<=3	<=3			<=3	5' - 70°C
Color		Clear	White				
Finish		Gloss	Gloss				
Surface Tension	Dyne/cm.	34	34			2	ASTM D 2578-84
Skinkage CD	mm.	< 2%	< 2%				1' - 21°C
Skinkage CM	mm.	< 4%	< 4%				1' - 21°C
Liner Weight	gr/sqm	200	200			5%	measurement
Liner Color		White	White				

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: PVC Polimerico. Non contiene ftalati. Film prodotto in accordo alle linee guida europee 1999/781 / EC, 2004 / 781EC e REACH (ECHA) aggiornate al 27 Giugno 2018.

STOCCAGGIO: il materiale deve essere stoccato a una temperatura di circa 20°C e 55% di umidità relativa. Si consiglia di non stoccare per oltre 9 mesi. Utilizzo a una temperatura di 20°C

STAMPABILITÀ: Ink-Jet (Solvent, Eco-solvent, Latex, UV), Offset UV (incluso Low impact UV e Led), Serigrafia.

Il prodotto non deve essere a contatto con calore e/o umidità. Mantenere il prodotto nel packaging originale per almeno 24 ore per acclimatamento. Prima dell'utilizzo, è consigliabile eseguire un test di stampa per verificarne la compatibilità con l'inchiostro

VITA UTILE DI STAMPA: stoccato a una temperatura di circa 15 - 20°C, il prodotto ha una vita utile di stampa di 9 mesi. Temperature superiori (in particolare sopra ai 25°C) possono causare un deterioramento delle caratteristiche di stampa.

TEMP. MINIMA APPLICAZIONE: 5°C

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Data di emissione: 04/03.2020

Data di revisione: 04/03.2020 GV

Documento emesso da: GV/S&D