

MY PRINT SILK

Carta patinata opaca su entrambi i lati, fibra misto legno. Le caratteristiche principali sono: superficie omogenea, elevata rigidità, ottima resa del lucido di stampa, rapida asciugatura.

Proprietà		Unità			Norm.
Grammatura		gm/m ²		80	ISO 536
Grado di bianco ISO		%		94	ISO 2470-2
Gloss TAPPI 75°		%		Max 45	ISO 8254-1
Opacità		%		93,5	ISO 2471
Bulk		cm ³ /g		0,88	ISO 534
Grado di liscio		µm		2	ISO 8791-4

I dati presentati possono subire variazioni senza nota

Le misurazioni sono state prodotte tramite metodi interni			
---	--	--	--

Data di emissione: Ottobre 2024			
---------------------------------	--	--	--