GRIPPER_ HIGH GLOSS

Italiano

Descrizione Carta Cast Coated patinata lucidissima di pura cellulosa.

Colore Bianco

Finitura Lucido

Applicazioni Per tutte le etichette che richiedono un alto livello di stampa a più colori.

Stampabilità Adatto per la stampa flexo e tipografica (tutte le varianti), offset convenzionale e UV, serigrafia, stampa Oro e Argento a caldo e a freddo.

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità	*Norma*	*Valore*	*Tolleranza*
80	g/m2	ISO 536	**80**	76,8-83,2
Spessore	µ	ISO 534	78	74-82
Liscio Bekk	s	ISO 5627		≥700
Lucido carta	%	TAPPI T480 om-93	41	±4
Punto di Bianco	%	ISO 2471	89	87-91
Opacità	%	ISO 2471:1977	92	±2

180	g/m2	ISO 536	**180**	173-187
Spessore	µ	ISO 534	189	183-195
Liscio Bekk	s	ISO 5627		≥600
Lucido carta	%	TAPPI T480 om-93	44	±5
Punto di Bianco	%	ISO 2471	88	86-90
Opacità	%	ISO 2471:1977	99	±2

Certificati di prodotto

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) secondo la Direttiva 2002/95/CE

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Analisi sensoriale secondo la Norma EN 1230

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS. I prodotti Adestor, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni PEFC™ e FSC® di Catena di Custodia.

Adesivo_PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo permanente acrilico per applicazioni generiche su molti tipi di supporti. Buona aderenza sui materiali leggermente rugosi o curvi.

Scadenza Dalla data di fabricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20º C e com umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione *(Peel 180º 20'/acciaio inox)*	FTM 1	gf/cm	**500**	Min. 320
Tack *(Quick Stick acciaio inoxidabile)*	FTM 9	gf	**270**	Min. 220
Coesione (1kg, in²/vetro)	FTM 8	min	65	Min. 40
Temperatura minima di applicazione		ºC	+5	
Temperatura minima di servizio		ºC	-20	
Temperatura massima di servizio		ºC	+80	

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

Adesivo_EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superficii difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20º C e com umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà Property Propriété	Norma Norm Norme	Unità Units Unités	Valore Value Valeur	Tolleranza Tolerance Tolérance
Adesione *(Peel 180º 20'/acciaio inox)* Adhesion *(Peel 180º 20'/stainless steel)* Adhésion *(Peel 180º 20'/ acier inoxydable)*	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack *(Quick Stick acciaio inoxidabile)* Tack *(Quick Stick acero inoxidable)* Tack (*Quick Stick acier inoxydable)*	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in²/vetro) Shear (1kg, in²/glass) Cohésion (1kg, in²/verre)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione Minimum labelling temperature Température minimum d'application		ºC	+5	
Temperatura minima di servizio Minimum service temperature Température minimum de service		ºC	-20	
Temperatura massima di servizio Maximum service temperature Température maximum de service		ºC	+80	

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICATIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare

EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli

2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica .

Adesivo_EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superficii difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20º C e com umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione *(Peel 180º 20'/acciaio inox)*	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack *(Quick Stick acciaio inoxidabile)*	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in²/vetro)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione		ºC	+5	
Temperatura minima di servizio		ºC	-20	
Temperatura massima di servizio		ºC	+80	

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICATIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 130

Italiano

Descrizione Carta supporto patinata bianca con una rigidità e stabilità molto alta. Disponibile con e senza tagli.

Colore Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	130	124,8 - 135,2
Spessore	ISO 534	µ	134	124 - 144
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	≥6,7 / ≥4,3	

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)
Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3
Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 90

Italiano

Descrizione Carta supporto bianca patinata. Buona rigidità e molto stabile nei cambi di umidità ambientale. Disponibile con tagli (senza tagli solo su produzione).

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	90	±4%
Spessore	ISO 534	µ	90	±4
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	5,2 / 2,6	2

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)
Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3
Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 80

Italiano

Descrizione Carta supporto bianca patinata con buona planarità. Non adatto per applicazioni automatiche. Disponibile unicamente senza tagli.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	0	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	80	77-83
Spessore	ISO 534	µ	80	78-88

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)
Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3
Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica