

MESH



LATEX



UV

Certified for
HP Latex Inks

Spiderweb 300 L!ner

LARGHEZZA MASSIMA
METODO DI PROVA: DIN EN ISO 2286-1
5m

**INTERVALLO DI
TEMPERATURA**
METODO DI PROVA: DIN 53361
-40~+90 °C

PESO
180±20 gsm

LUNGHEZZA DEL ROTOLO REGOLARE
50m

**RESISTENZA ALLA
TRAZIONE (W/F)**
METODO DI PROVA: DIN 53354
180/160 kg / 5cm

**RESISTENZA ALLO
STRAPPO**
METODO DI PROVA: DIN 53363
35/30 kg

SPESSORE
0.35±0.02 mm

RIVESTIMENTO

- A base d'acqua
- Senza ftalati

COMPOSIZIONE

- Filato di poliestere
- Rivestimento senza PVC
- Liner senza PVC

CARATTERISTICHE

- Leggeri
- Facile da rimuovere
- Perfetti per la stampa digitale di alta qualità

APPLICAZIONI

- Mesh banner
- Tende per finestre
- Bordi per edifici

STANDARD DI RESISTENZA AL FUOCO

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701