

Formula CF

Descrizione:

Carta patinata rivestita sul lato superiore con un rivestimento di argilla attivata.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- Formula Certificato di conformità
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Formula CF

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	57	60	75	80	90	130	173
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Spessore	ISO 534	µm	g≥130±10	63	66	81	99	100	157	207
Opacità	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Umidità relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Imbarcamento	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2016