

SCHEMA TECNICA SISTINA

Sistina

Sistina è una carta dalla tonalità avorio elegante e delicata, studiata per le migliori rese cromatiche di stampa; liscia ed omogenea, eccellente al tatto, ha un marcato aspetto matt naturale. VSA da 1,25 (85g) a 1,17(280g). Compatibile con la stampa laser, inkjet e digitale, Sistina è un marchio Polyedra. Certificata FSC®

| GRAMMATURA | SPESSORE | VSA | OPACITA' | RUVIDITA' BENDTSEN | LUNGHEZZA DI ROTTURA | UMIDITA' RELATIVA |
|------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2471 | ISO 8791-2 | ISO 1924-1 | ISO 287 |
| g/m2 | micron | cm ³ /g | % | ml/min | Km MD/CD | % |
| 85 | 106 | 1,25 | 90 | 280 | 4/2,7 | 6,5 |
| 100 | 122 | 1,22 | 92 | 280 | 4/2,7 | 6,5 |
| 120 | 145 | 1,21 | 94 | 280 | 4/2,7 | 6,5 |
| 160 | 192 | 1,20 | 96 | 280 | 4/2,7 | 6,5 |
| 200 | 236 | 1,18 | - | 280 | 4,5/2,8 | 6,8 |
| 240 | 284 | 1,18 | - | 280 | 4,5/2,8 | 6,8 |
| 280 | 330 | 1,18 | - | 280 | 4,5/2,8 | 6,8 |

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

Data di rilascio: Giugno 2023