

ILLUMINAZIONE FRONTALE



LATEX



UV



Certified for
HP Latex Inks



Sunlight Weldable



Product
Carbon
Footprint

1.7 kg
CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH   

LARGHEZZA MASSIMA

METODO DI PROVA: DIN EN ISO 2286-1

5 m

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (W/F)

METODO DI PROVA: DIN 53354

290/260 kg / 5cm

INTERVALLO DI TEMPERATURA

METODO DI PROVA: DIN 53361

-40~+90 °C

RESISTENZA ALLO STRAPPO

METODO DI PROVA: DIN 53363

33/30 kg

PESO

360±20 gsm

SPESSORE

0.37±0.02 mm

LUNGHEZZA DEL ROTOLO REGOLARE

50 m

RIVESTIMENTO

- A base d'acqua
- Senza ftalati
- Maggiore protezione dai raggi UV

COMPOSIZIONE

- Filato di poliestere
- Rivestimento senza PVC

CARATTERISTICHE

- Leggeri
- Direttamente saldabile
- Perfetti per la stampa digitale di alta qualità

APPLICAZIONI

- Banner
- Segnaletica
- Sistemi di cornici per espositori
- Bordi per edifici
- Cartellone pubblicitario

STANDARD DI RESISTENZA AL FUOCO

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701
- TS62