

GRIPPER_ NATURAL

Italiano

Descrizione Carta non patinata senza legno supercalandrata.

Applicazioni Per tutte le applicazioni. Ideale per etichette con dati variabili (codice a barra, lotterie, scadenza, informazioni peso / prezzo).

Stampabilità Adatto per la stampa su flexografica (tutte le varianti), offset convenzionale, offset UV, tipografica (convenzionale e UV), serigrafia, trasferimento termico, laser, hot stamping.

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità	Norma	Valore	Tolleranza
68	g/m2	ISO 536	68	±5
Spessore	µm	ISO 534	65	± 2
Liscio Bekk	s	ISO 5627	≥ 225	
Resistenza alla trazione MD/CD	kN/m	ISO 1924-2	4/2	-1
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	152	± 5
Opacità	%	ISO 2471	86	-2

Certificati di prodotto

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) secondo la Direttiva 2002/95/CE

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS. I prodotti Gripper, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni PEFC™ e FSC® di Catena di Custodia.

Supporto_Kraft 90

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata. Buona rigidità e molto stabile nei cambi di umidità ambientale. Disponibile con tagli (senza tagli solo su produzione).

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	90	±4%
Spessore	ISO 534	μ	90	±4
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	5,2 / 2,6	2

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica

Supporto_Kraft 80

Italiano

Descrizione

Carta supporto bianca patinata con buona planarità. Non adatto per applicazioni automatiche. Disponibile unicamente senza tagli.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	0	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m2	80	77-83
Spessore	ISO 534	μ	80	78-88

Certificati di prodotto

Contatto alimentare - Frontali e Supporti (carta)

Sicurezza dei giocattoli secondo la Norma EN 71-3

Imballaggi e residui di imballaggi secondo la Direttiva 94/62/CE

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica



Adesivo_PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo permanente acrilico per applicazioni generiche su molti tipi di supporti. Buona aderenza sui materiali leggermente rugosi o curvi.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e con umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (<i>Peel 180° 20'/acciaio inox</i>)	FTM 1	gf/cm	500	Min. 320
Tack (<i>Quick Stick acciaio inossidabile</i>)	FTM 9	gf	270	Min. 220
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	65	Min. 40
Temperatura minima di applicazione		°C		+5
Temperatura minima di servizio		°C		-20
Temperatura massima di servizio		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.



Adesivo_EXTRA PERMANENTE

Italiano

Tipo Acrilico, EXTRA PERMANENTE base acqua

Descrizione Adesivo acrilico extra permanente con alti valori di adesione e tack, adatto per superfici difficili e rugose come legno, cartone e plastica.

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20° C e com umidità relativa del 50%.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (<i>Peel 180° 20°/acciaio inox</i>)	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack (<i>Quick Stick acciaio inossidabile</i>)	FTM 9	gf	450	Min. 400
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione		°C		+5
Temperatura minima di servizio		°C		-20
Temperatura massima di servizio		°C		+80

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

CERTIFICAZIONI

BfR XXXVI Contatto alimentare
EN 71/3 - 71/9 Sicurezza sui Giocattoli
2004/12/CE Imballaggi e residui di Imballaggi

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica